

# Technische Information

## Alpina Klarlack für Parkett & Treppen

**Glänzend und Seidenmatt.** Acryl-Lack für stark beanspruchte Parkett- und Holzböden sowie Treppenbeläge im Innenbereich.



\*Quelle: Studie TNS-Infratest 2013 – Markenbekanntheit von Farben in Deutschland

### Werkstoff

#### Verwendung:

Innen. Für Neu- und Renovierungsanstriche, z. B. Holzböden, Parkett und Fußbodenkorkbeläge.

*Holz:* z. B. Türen, Fenster, Möbel, Holzdecken.

#### Eigenschaften:

Hochstrapazierfähig, tritt-, kratz- und abriebfest, optimaler Verlauf, hohe Glanzbeständigkeit, wasser- verdünnbar, geruchsarm, umwelt- schonend – weil schadstoffarm, be- ständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel.

#### Materialbasis:

Polyurethan-Acryldispersion.

#### Dichte:

ca. 1,20 g/cm<sup>3</sup>.

#### Glanzgrad:

Glänzend und Seidenmatt.

#### Farbtöne:

Transparent.

#### Bitte beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewah- ren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleif- arbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, in Ge- wässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Enthält Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen verursachen. Nähere Angaben siehe Sicherheitsdaten- blatt.

#### Inhaltsstoffe:

Polyurethan/-acrylharz, mineralische Füllstoffe, Wasser, Glykole, Ester- alkohol, Additive, Konservierungs- mittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon). Kann aller- gische Reaktionen verursachen.

#### Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

#### Produkt-Code Farben und Lacke:

M-KH01

#### Lagerung:

Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren.

#### Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Material- reste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, einge- trocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungs- abfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080112



## Verarbeitung

Alpina Klarlack für Parkett & Treppen kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Vor Gebrauch gut aufrühren und bei Bedarf für die Grundierung mit max. 15–20 % Wasser verdünnen. Für die Pinselverarbeitung hochwertigen Acrylpinsel (Mischung aus Synthetik- u. Naturborsten) einsetzen. Auf größeren Flächen den Lack mit einer kurzflorigen Nylonrolle (4–6 mm Florhöhe) auftragen und sofort mit einer feinporigen Schaumstoffrolle oder einem Acrylpinsel nacharbeiten.

### Beschichtungsaufbau

Für eine perfekte Oberfläche empfehlen wir einen Voranstrich mit Alpina Klarlack für Parkett & Treppen mit max. 15–20 % Wasser verdünnt. Nach der Trocknung diesen leicht in Holzfaserrichtung anschleifen und säubern. Abschließend 2–3, bei OSB-Platten 3–4 Beschichtungen auftragen.

### Hinweise für den Spritzauftrag:

	Ø Düse	Spritzdruck	Luftdruck	Verdünnung
<b>Airless</b>	0,011–0,015 inch	200 bar	–	max. 5 %
<b>Niederdruck</b>	1,8–2,2 mm	–	ca. 0,5 bar	max. 5 %
<b>Hochdruck</b>	2,0–2,5 mm	–	2–3 bar	max. 5 %

### Geeignete Untergründe:

Grundierte maßhaltige Holzbauteile. Grundiertes Metall und Hart-PVC. Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein. Die Holzfeuchte darf bei Laubhölzern i. M. 12 % und bei Nadelhölzern i. M. 15 % nicht überschreiten.

### Untergrundvorbereitung:

*Holzbauteile:* Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen und austretende Holz-inhaltsstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen. Scharfe Kanten brechen.

*Altanstriche:* Altanstriche anschleifen und/oder anlaugen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

### Verarbeitungstemperatur:

Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. 12°C.

### Trockenzeit:

Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 4 Std. staubtrocken und nach 10–12 Std. überstreichbar. Durchgetrocknet nach ca. 48 Std. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

### Verbrauch:

Ca. 75–100 ml/m<sup>2</sup>/Auftrag. Die Verbrauchswerte sind Anhaltswerte, die je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit abweichen können. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probebeschichtungen zu ermitteln.

### Werkzeugreinigung:

Nach Gebrauch mit Wasser.

### Technische Information Nr. 17686 · Stand: Juni 2015

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

### Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220  
Alpina-Hotline 0800/123 88 87  
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

[www.alpina-farben.de](http://www.alpina-farben.de)